

Geölte Möbelflächen

Gratuliere, Sie haben eine massive Oberfläche der Holdener Schreinerei erworben. Ölen, die ursprünglich aus Skandinavien stammende Oberflächentechnik ermöglicht Ihnen den direkten Kontakt zum Holz und bietet viele Vorteile die alle durch ihre Einfachheit bestechen. Das ständige Aufquellen von Druckstellen und Kratzern entfällt mit der Pflege durch empfohlene Rubio Pflegeprodukte. Durch die richtige Pflege garantieren wir für eine dauerhafte Schönheit und einen optimalen Schutz durch Rückfettung auf natürlicher Basis.


Pflege und Reinigung

Die Flächen mit lauwarmem Wasser säubern. Zusätze sind nicht nötig.

Bei sehr starker Verschmutzung kann dem Wasser wenig handelsübliches Abwaschmittel beigegeben werden. Oder der mitgelieferte Möbel-Reiniger!

Achtung: **Keine Microfasertücher** verwenden. Diese lösen die Öle schnell aus der Holzoberfläche.

Wann sollen Sie die Flächen nachölen?





-  Wenn die Oberfläche matt oder verblasst erscheint
-  Wenn Wasserflecken entstanden sind
-  Je nach Gebrauch 1-2 Mal im Jahr

Wie sollen Sie die Flächen nachölen?

Diese Auffrischung der Möbelteile können Sie selber ausführen:

1. Oberfläche von Schmutz und Staub mit feuchtem Tuch reinigen. Hartnäckiger Schmutz zusätzlich mit Scotch reinigen. Anschliessend trocknen lassen.
2. Rubio Monocoat Maintenance Oil sparsam mit einem Baumwolltuch aufbringen und gut verreiben.
3. Das Produkt 5 – 10 Minuten einwirken lassen
4. Mit einem Baumwolltuch sauber trockenreiben.

Anmerkungen:

-  Keine zu grossen Bereiche behandeln, so dass diese innerhalb von 15 – 20 Minuten handtrocken gerieben werden können.
(bis zu ca. 2m² / entspricht ca. einem normalen Esstisch)
-  Gebrauchstrocken nach ca. 6 Stunden.
-  Feucht abwischbar nach 4 Tagen.
-  **ACHTUNG:** Um eine Selbstentzündung zu vermeiden, müssen die ölgetränkten Lappen in Wasser eingelegt oder im Freien getrocknet werden.

Bei richtiger Anwendung entsteht ein gleichmässiger Glanz. Sollte zu viel Öl auf die Holzoberfläche kommen, dieses mit einem Lappen entfernen. Kein überschüssiges Öl auf der Holzoberfläche eintrocknen lassen.

Wie können Sie Gebrauchsspuren entfernen?

Entfernen von Kratzern, kleinen Druckstellen und Flecken

- ▣ Warmes Wasser auf die beschädigte Stelle geben, so dass eine kleine Wasserlache entsteht. Nach fünf Minuten das Wasser entfernen.
- ▣ Bevor die Fläche überarbeitet werden kann, müssen die gewässerten Stellen trocken sein (dauert zirka zwei Stunden).

Entfernen von Weinflecken oder Farbstiftstriche

- ▣ Auf der schadhafte Stelle eine Öllache bilden und fünf Minuten warten.
- ▣ Mit einem Scotch in der Öllache die beschädigte Stelle schleifen. Den Vorgang wiederholen bis der Schaden behoben ist.

Überarbeitung der schadhafte Stellen

- ▣ Die Oberfläche in der Holzfaserrichtung mit einem Schleifpapier der Körnung 220 oder einem Scotch überschleifen. Dabei darf bei den schadhafte Stellen mehr abgetragen werden. Achtung: Keine Löcher in die Fläche schleifen. Die schadhafte Stellen grossflächig verschleifen. Keine Stahlwolle verwenden, denn dadurch können Oxidationsflecken entstehen.
- ▣ Die Flächen nach dem Schleifvorgang mit einem leicht feucht-nassen Tuch abwaschen und danach ungefähr 12 Stunden trocknen lassen. Wenn die Fläche komplett trocken ist, sind die bearbeiteten Stellen leicht rau. Dabei handelt es sich um aufgestellte Fasern.
- ▣ Die ganze „schadhafte“ Fläche nochmals sanft mit einem Schleifpapier der Körnung 220 oder einem Scotch in Holzfaserrichtung überschleifen. Der dabei entstehende Staub kann mit einem trockenen Lappen entfernt werden.
- ▣ Als letzter Schritt die Fläche einölen, wie in „Wie sollen Sie die Flächen nach ölen?“ beschrieben.

Für nicht sachgemässe Behandlung übernehmen wir keine Garantie.